

Produktdatenblatt



BAUFOLIE – BLAU – Brandklasse F

Diese Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase ist der Einfluss von UV-Strahlung auszuschließen.

Foliendicke: 0,200 mm

Sd-Wert: > 165 m

Folienbreite: 2000 bis 4000 mm

Rohstoff: Polyethylen

Lieferform: Folie auf Hülse gewickelt

Farbe: blau eingefärbt

Lagerbedingungen: 3 Monate bei Raumtemperatur, geschützt vor UV-Strahlung

Rollen zu 4m x 50m = 200 m²/Rolle

Eigenschaften (Typische Richtwerte)

	Werte	Maßeinheit	Methode
Dicke	0,200	mm	DIN 53370
Dichte	0,92	g/cm ³	DIN 53479
MFI	0,3 – 0,7	g/10min	DIN ISO EN 1133
Zugfestigkeit längs	>=16	N/mm ²	DIN ISOEN 527-3
Zugfestigkeit quer	>=15	N/mm ²	DIN ISO EN 527-3
Reißdehnung längs	>=250	%	DIN ISO EN 527-3
Reißdehnung quer	>=300	%	DIN ISO EN 527-3
Dart Drop	>=1,0	g/µm	ASTM D 1709-75
Gleitreibungszahl	0,20 – 0,60	-	DIN 53375
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 0,41	g/m ² d	DIN 52615

Allgemeine Hinweise: Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

EKM GmbH
Aislastraße 1
A-2504 Sooß

Tel.: 02252-73551
Fax.: 02252-73551
e-mail: ekm@kabelplus.at
www.ekm.co.at

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

Stand Jänner 2014

EKM GmbH
FN 406138 ATU 68298059
Bankverbindung: : Volksbank Baden
IBAN: AT40 4300 0442 7548 0000 BIC: VBWIATW1
Bankverbindung: Raiffeisenbank Baden
IBAN: AT84 3204 5000 0106 0011 BIC: RLNWATWWBAD