

Produktdatenblatt

WINDBREMSE



Art der Anwendung

Leichte hochdiffusionsoffene Windbremse zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung bei unbelüfteten und belüfteten Fassadenkonstruktionen. Eine Überlappung von 100 mm und Verklebung der Bahnen mit dem Doppelklebeband wird empfohlen.

Verpackungseinheit

Rollen liegend in Lagen gebunden
1 Palette = 50 Rollen = 3.750 m²
1 Rolle = 75 m² l = 50 m b = 1,5 m

Technische Daten		Normen	Einheiten	Werte
Flächengewicht		EN 1849-2	g/m ²	115
Reißfestigkeit	Längs	EN 12311-1	N/50 mm	250
	Quer	EN 12311-1	N/50 mm	125
Reißdehnung	Längs	EN 12311-1	%	60
	Quer	EN 12311-1	%	65
Nagelausreißfestigkeit	Längs	EN 12310-1	N	180
	Quer	EN 12310-1	N	210
Wasserdampfdurchlässigkeit		ASTM F-1249-90	g/m ² d	> 800
Wasserdichtheit		EN 13111	class	W1 >300 hPa
Sd-Wert		EN 1931	m	0,05
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 bis +80
UV-Beständigkeit			Monate	2

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

Stand Jänner 2014